



RoofBase 460P14

BossCover

Productomschrijving

De BossCover RoofBase 460P14 is een hoogwaardige APP gemodificeerde bitumen dakbedekking welke is ontworpen om te fungeren als onderlaag in een meerlaagse bitumineuze dakafdichtingssysteem. De bovenzijde is voorzien van een bezande afwerking en de onderzijde is een PE-folie aangebracht voor een gemakkelijke installatie via de brandmethode.

Dankzij het zorgvuldige productieproces heeft de BossCover RoofBase 460P14 goede technische eigenschappen. In combinatie met BossCover RoofGum toplagen vormt BossCover RoofBase 460P14 een compleet, betrouwbaar en toekomstbestendig daksysteem.

Verwerkingsinstructies

De BossCover RoofBase 460P14 wordt toegepast als onderlaag in platte en hellende dakconstructies voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Alle toe te passen dakbedekkingssystemen staan vermeld in het KOMO-Attest-met-productcertificaat CTG 779. De BossCover RoofBase 460P14 dient aangebracht te worden conform de "Vakrichtlijnen Gesloten Dakbedekkingssystemen".

VOORDELEN

Toepasbaar in meerdere daksystemen

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Zeer goede technische eigenschappen



Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Testnorm	Eenheid	Waarde
Dikte	EN 1849-1	mm	3,0
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	kPa	≥ 10,0
Treksterkte (L/B)	EN 12311-1	N/50mm	600 / 500
Rek bij maximale belasting (L/B)	EN 12311-1	%	35 / 35
Nageldoorscheursterkte (L/B)	EN 12310-1	N	150 / 150
Rechtheid van kanten	EN 1848-1	mm/5m	≤ 5
Drenking	BRL 1511/2	-	Voldoet
Lage temperatuur flexibiliteit	EN 1109	°C	≤ -5
Dimensionale stabiliteit	EN 1107-1	%	≤ 0,5
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	≥ 120
Hoeveelheid organisch materiaal totaal	NEN 2087	gram / m ²	≥ 1400

VERPAKKING

Type	Rolafmeting	Rollen / pallet	Gewicht
BossCover RoofBase 460P14	7,5 x 1m	25 rol	≥ 25 Kg

Opslag en houdbaarheid

De dakrollen dienen verticaal opgeslagen te worden en op een droge en vlakke ondergrond. Tijdens opslag dient direct contact met zonlicht vermeden worden. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.